


Pisos de Madera: Caldén se pueden hidroplastificar?

Como consecuencia de comentarios de nuestros clientes y usuarios de pisos de madera Caldén y otras de alto contenido de tanino (como Palo Santo) observamos un comportamiento aleatorio y dependiendo de la madera al hidroplastificar. 

Problema:

Una vez lijado todo el piso procedemos a la aplicación de un sellador al agua y luego continuamos el trabajo hidroplastificando. Y el piso se “pone “ blanco (ver fotos). Si bien no conocemos exactamente la causa vemos una relación muy directa entre pisos de calden y sistema hidroplastificado

Corrección:

Conforme a ensayos realizados por Asistencia Técnica y corroborados en nuestros Laboratorios, luego del pulido y lijado tradicional aplicar Sellador al alcohol Q501 ó Sellador al alcohol Petrilac una mano y continuar con el sistema hidroplastificado optado, como ser Melacril, Petrilac, Density. Este esquema igual no es eficaz en el 100% de los casos.

Prevención:

Indicar a nuestros clientes y usuarios que si desean hidroplastificar pisos de Caldén probablemente existan dificultades como las señaladas y debe rehacerse el trabajo. Siempre es mejor realizar una experiencia previa sobre un área pequeña del sistema a utilizar porque cada piso de madera Caldén muestra diferentes resultados

Fotos Caso Real:

