

MATEANTE

Proporciones de mezcla y formas de uso con distintos productos.

En todos los casos se deberá mezclar **con barnices o lacas de base solvente**, que tengan baja viscosidad en el momento de aplicar para que el mateante pueda “subir” libremente a la superficie de la película logrando así un mateado parejo. Puede aumentar el tiempo de secado.

Tener en cuenta que hasta que se produzca el secado total y la evaporación de todos los solventes no se verá el grado de brillo final

Poliuretanos para Pisos monocomponente: Agregar en todas o en las 2 últimas manos, de acuerdo al grado de brillo que se desee lograr, no pasando en ningún caso de 100 cm³ por litro de plastificante para no perder el grado de dureza que debe tener la película para soportar el tránsito. Este punto es válido para mesadas y todas aquellas maderas que deban soportar abrasión, golpes y rayas.

Es conveniente realizar la mezcla en cada mano para evitar una posible suba de viscosidad y en algunos casos el gelado/endurecimiento en el envase de estos productos.

Realizar la mezcla unas 3 o 4 horas antes de su utilización para un correcto ‘humectado’ del Mateante por el poliuretano.

Lacas, barnices y lasures para interiores y exteriores (no pisos): En estos casos se adicionará el mateante en todas o en las dos últimas manos, como en el uso en pisos, pero la proporción de mezcla puede ser mayor, hasta 150 cm³o más, puesto que la dureza no está tan exigida.

Esmaltes Sintéticos y/ó Directos a Metal Brillantes: Para su uso con esmaltes sintéticos y/ó directos a metal brillantes, la proporción de mezcla es igual al caso anterior, pero ésta se hará solo en la última mano. Como los esmaltes no son transparentes no justifica el agregado en las primeras manos. Es decir que se aplicarán una o dos manos a efectos de cubrir el sustrato y formar una capa con el espesor adecuado para protegerlo y luego se aplicará una mano con el agregado de hasta 150 cm³ de mateante por litro sin diluir y con la dilución necesaria para que la alta viscosidad y cargas y pigmentos del esmalte no impidan el mateado parejo y efectivo.

Otras tipo de pintura: consultar con el Departamento Técnico al
0800-777-3874